

OPIS:

Folia PCV, matowa, zielona

MATERIAŁ KRYJĄCY:

Jednostronnie powlekany silikonem papier, 137 g/m², zapewnia bezproblemowe przenoszenie folii z papieru podkładowego na docelowe podłoże.

ŚRODEK KLEJĄCY:

Poliakrylan, usuwalny.

ZAKRES STOSOWANIA:

Z uwagi na specjalnie dobrane wartości odklejania folia nadaje się do obróbki na ploterach do wielorakiego zastosowania w kamieniarstwie i pracowniach artystycznych stosujących technikę piaskowania. Piaskować można bez problemów takie materiały, jak szkło, tworzywo sztuczne i drewno.

DANE TECHNICZNE*:

Grubość* (bez papieru ochronnego i warstwy klejącej)	230 mikronów
Siła sklejania (FINAT-TM1, po 24h)	5 N/25mm
Odporność na rozciąganie (DIN 53455)	
wzdłużne	min. 19MPa
poprzeczne	min. 19MPa
Odporność na rozdarcie (DIN 53455)	
wzdłużne	min. 130%
poprzeczne	min. 150%
Zalecana temperatura naklejania	>10°C
Okres składowania**	2 lata

* -wartość uśredniona ** -w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i w wilgotności względnej powietrza 50%.

Uwaga:

Powierzchnia, na którą naklejana jest folia musi być oczyszczona z kurzu, smarów oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przyklejenie się tego produktu. Świeżo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny być pozostawione do wyschnięcia przez minimum 3 tygodnie. Możliwości zastosowania wybranych lakierów lub farb z folią samoprzylepną powinny zostać sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii. Przed naklejeniem folii należy sprawdzić, czy pomiędzy folią, a podłożem nie zachodzą reakcje chemiczne. Identyfikacja produktu zgodnie z ISO 9001 jest możliwa na podstawie numeru LOT rolki. Ponadto powinny być wzięte pod uwagę wszelkie informacje dotyczące aplikacji folii, opublikowane przez Orafol Europe GmbH (<http://www.orafol.com>).